



ADEZIV-IZOLANT PENTRU TABLĂ ZINCATĂ COLOZINC

Date tehnice:

Baza	MS Polymer®
Consistenta	Pasta stabila
Sistem de uscare	Umiditatea atmosferica
Timp de formare pelicula	10 minute (20°C/65% R.H.)
Duritate (DIN 53505)	45±5 Shore A
Contractare	Fara
Densitate (DIN 53479)	1,67 g/ml
Revenirea elastica (ISO 7389)	> 75%
Rezistenta termica	-40°C....+90°C dupa uscare
Deformatia maximala	20%
Modul de elasticitate (DIN 53504)	1 N/mm ²
Tensiune maxima (DIN 53504)	2 N/mm ²
Alungirea la rupere (DIN 53504)	500%

Descriere:

Colozinc este un mastic adeziv pe baza de MS Polymer® destinat lipirii zincului pe zinc, cat si a marii majoritati a materialelor de constructii. Poate fi utilizat si ca izolant pentru acoperisuri.

Caracteristici:

Excelenta aderenta pe marea majoritate a suprafetelor (chiar umede), se poate vopsi, complet neutru din punct de vedere chimic, culoare gri-zinc.

Aplicatii:

- Lipirea tablei zincate pe tabla zincata
- Etansarea materialelor zincate
- Rosturi de racordare sau dilatatie la acoperisuri

Ambalaj:

290 ml (cartuş)

Culori:

gri, maro, incolor, negru-gri

Termen de garantie si depozitare:

- 12 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

Suprafete:

Tip: orice material uzual de constructii. Stare: curate, fara urme de praf sau grasimi. Tratament prealabil: doar pentru suprafetele foarte poroase aplicati Primer 150 in prealabil. Recomandam un test prealabil de compatibilitate.

Utilizare:

Metoda: pistol de silicon

Temperatura de aplicare: +1°C....+30°C

Curatare: cu «white spirt» imediat dupa utilizare

Masuri de protectie:

- aplicati masurile uzuale de igiena

Observatii:

Colozinc se poate vopsii insa recomandam un test prealabil de compatibilitate intre adeziv si vopsea. Timpul de uscare al vopselelor pe baza de rasini poate fi marit.

Atentie: Directivile cuprinse in aceasta documentatie sunt rezultatul experientei si practicii noastre. Datorita varietatii materialelor, substraturilor si numarului mare de aplicatii posibile, care nu pot fi controlate de producator, nu ne asumam responsabilitatea pentru eventualele pagube. In toate cazurile recomandam un test prealabil de compatibilitate.