



# MASTIC BITUMINOS PENTRU ACOPERIȘURI ROOF REPAIR

**Date tehnice:**

Baza	Elastomeri bituminosi
Consistentă	Pasta stabilă
Sistem de uscare	Uscare fizică
Timp formare peliculă	20 minute
Contractare	Cca 11%
Rezistență termică	-35°C....+130°C după uscare
Greutate specifică	Cca 1,25 g/ml

**Descriere:**

ROOF REPAIR este un mastic pe baza de bitum.

**Caracteristici:**

- aderență bună pe suprafețele bituminoase
- ușor de utilizat cu un pistol de silicon
- poate fi aplicat chiar și pe suprafețe umede (chiar sub apă)
- preia miscări până la 10%

**Aplicații:**

- Izolarea gurilor, crapăturilor și spaturilor din acoperișuri
- Izolarea conexiunilor între burlane și elementele acoperișurilor
- Repararea gurilor de scurgere, rigolelor, tevelor de canalizare
- Adeziv cu lipire la rece pentru toate tipurile de acoperișuri
- Reparații de urgență, chiar și pe vreme ploioasă -Alte rosturi în construcții
- Izolant în jurul îmbinării tevelor de drenare

**Ambalaj:**

300 ml (cartuș)

**Culori:**

negru

**Termen de garanție și depozitare:**

12 luni în ambalajul original  
depozitare în spații reci și uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

**Suprafețe:**

Tip: suprafețe bituminoase și din orice fel de materiale de construcții  
Stare: curate, fără urme de praf sau grăsimi. Pot fi umede.  
Recomandăm un test prealabil de compatibilitate.

**Utilizare:**

Metoda: pistol de silicon  
Temperatura de aplicare: +1°C....+30°C  
Curățare: cu «white spirit» imediat după utilizare  
Reparare: cu ROOF REPAIR

**Măsuri de protecție:**

- aplicați măsurile uzuale de igienă

**Observații:**

Dimensiuni rosturi: lățime minimă 5 mm  
maximă 30 mm (recomandare 3 cordoane la lățimi mari) ; adâncime minimă 5 mm.  
Recomandare : lățime=adâncime

**Atenție:** Directivele cuprinse în această documentație sunt rezultatul experienței și practicii noastre. Datorită varietății materialelor, substraturilor și numărului mare de aplicații posibile, care nu pot fi controlate de producător, nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele pagube. În toate cazurile recomandăm un test prealabil de compatibilitate.